

# ZPRÁVA O ZKOUŠCE

100130826  
ze dne: 7. 1. 2014

**Zadavatel:** LASSELSBERGER, a.s.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

**Vzorky dodány:** 26. 11. 2013 **Zkouška ukončena:** 7. 1. 2014

**Název výrobku:** dlažba TAURUS Rio Negro TAA35069

**Předmět a metoda zkoušení:**

Stanovení pH:

Stanovení kovů ve vodách a vodních výluzích – AAS plamen :

Stanovení celkového organického uhlíku (TOC):

Posouzení smyslových vlastností - chuť, pach:

metodika č. 100614

metodika č. 100612-01


metodika ANECLAB s.r.o.

neakreditovaná zkouška

**Zákonný podklad zkoušky:** vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody České republiky, která vychází.

**Jméno a funkce osoby oprávněné k podpisu:**



  
Ing. Libuše Pražáková  
Technický vedoucí laboratoře

**Popis a identifikace vzorku:** dlažba TAURUS Rio Negro TAA35069:

TAA26061 20x20 61 S Tunis	TAA26062 20x20 62 S Sahara
TAA26065 20x20 65 S Antracit	TAA26067 20x20 67 S Tibet
TAA26069 20x20 69 S Rio Negro	TAA26072 20x20 72 S Arabia
TAA26073 20x20 73 S Nevada	TAA26076 20x20 76 S Nordie
TAA26077 20x20 77 S Marok	TAA35061 30x30 61 S Tunis
TAA35062 30x30 62 S Sahara	TAA35065 30x30 65 S Antracit
TAA35067 30x30 67 S Tibet	TAA35069 30x30 69 S Rio Negro
TAA35072 30x30 72 S Arabia	TAA35073 30x30 73 S Nevada
TAA35074 30x30 74 S Gobi	TAA35075 30x30 75 S Biskay
TAA35076 30x30 76 S Nordie	TAA35077 30x30 77 S Marok
TAA35080 30x30 80 S Oaza	TAA35082 30x30 82 S Jura
TAA35176 30x30 176 S Nordie Light	

TAB35061 30x30 61 SB Tunis  
TAB35067 30x30 67 SB Tibet  
TAB35073 30x30 73 SB Nevada

TAB35065 30x30 65 SB Antracit  
TAB35069 30x30 69 SB Rio Negro  
TAB35076 30x30 76 SB Nordie

TR126061 20x20 61 SR1 Tunis  
TR126069 20x20 69 Rio Negro  
TR129061 20x20 61 SR1 Tunis  
TR129069 20x20 69 Rio Negro  
TR226061 20x20 61 SR2 Tunis  
TR226069 20x20 69 Rio Negro  
TR426061 20x20 61 SR4 Tunis  
TR426069 20x20 69 Rio Negro  
TRA26061 20x20 61 SR20 Tunis  
TRA26069 20x20 69 Rio Negro  
TRM26061 20x20 61 SRM Tunis  
TRM26069 20x20 69 Rio Negro  
TRM29061 20x20 61 SRM Tunis  
TRM29069 20x20 69 Rio Negro

TR126065 20x20 65 SR1 Antracit  
TR126076 20x20 76 SR1 Nordie  
TR129065 20x20 65 SR1 Antracit  
TR129076 20x20 76 SR1 Nordie  
TR226065 20x20 65 SR2 Antracit  
TR226076 20x20 76 SR2 Nordie  
TR426065 20x20 65 SR4 Antracit  
TR426076 20x20 76 SR4 Nordie  
TRA26065 20x20 65 SR20 Antracit  
TRA26076 20x20 76 SR20 Nordie  
TRM26065 20x20 65 SRM Antracit  
TRM26076 20x20 76 SRM Nordie  
TRM29065 20x20 65 SRM Antracit  
TRM29076 20x20 76 SRM Nordie

CSTA.TAA33501.SL01	G7501 300x300x7	C STARLINE GRANIT
CSTA.TAA33502.SL01	G7502 300x300x7	C STARLINE GRANIT
CSTA.TAA33505.SL01	G7505 300x300x7	C STARLINE GRANIT
CSTA.TAA33508.SL01	G7508 300x300x7	C STARLINE GRANIT
CSTA.TSAJB508.NE01	508S SOKL 300/80/9	C STARLINE GRANIT
CGSL.TAA31B01.SL.1	B01 beige 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TAA31B02.SL.1	B02 light grey 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TAA31B03.SL.1	B03 green 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TAA31B04.SL.1	B04 pink 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TAA31B05.SL.1	B05 dark grey 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TAA31B08.SL.1	B08 anthracite 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B01.SL.1	B01 beige relief 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B02.SL.1	B02 light grey relief 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B03.SL.1	B03 green relief 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B04.SL.1	B04 pink relief 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B05.SL.1	B05 dark grey relief 30x30x0,7	C GRESLINE
CGSL.TR731B08.SL.1	B08 anthracite relief 30x30x0,7	C GRESLINE

### **Provedení zkoušky:**

Výluh byl připraven dle výluhové zkoušky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., ve třech po sobě následujících 72 hodinových intervalech při 23°C.  
Stanovení pH , vodivosti, organoleptických vlastností (stanovení pachu a chuti) bylo provedeno u třetího výluhu.

Tato zpráva o zkoušce je vydána na základě Protokolu o zkoušce č. 100-046548 ze dne 7. 11. 2014 vydaným TZÚS Praha, s. p. - odštěpným závodem ZÚLP České Budějovice.

### **Hodnocení:**

Výsledky provedených analýz z výše uvedeného protokolu byly porovnány s 10 % hygienického limitu platného pro pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. Hodnoty TOC byly porovnány s 20 % hygienického limitu, jak stanovuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.

### **Závěr:**

Všechny naměřené hodnoty migrovaných složek **vyhovují** požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Předložený výrobek dlaždice dlažba TAURUS Rio Negro TAA35069 **neovlivňuje** kvalitu pitné vody ani její organoleptické vlastnosti a splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě o zkoušce platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení shody provedeno a pokud tato změna může ovlivnit vlastnosti výrobků (např. změna technických předpisů, technické specifikace, výrobní technologie, vstupních surovin a výrobního zařízení).