

GSILI

Spárovací hmoty



Amorfní silika pro zahuštění epoxidových spárovacích hmot GE.

POUŽITÍ:

Amorfní silika je bílý prášek o vysoké čistotě, který slouží jako přísada do epoxidových spárovacích hmot GE, pro zvýšení jejich hustoty a thixotropie.

Použití při spárování širokých spár (větších 10 mm) - zde je nebezpečí propadání nebo vytékání spárovací hmoty.

Charakteristické vlastnosti:

- zahuštění
- úprava thixotropie
- bez zápachu
- chemicky odolný
- hygienicky nezávadný, bez vlivu na životní prostředí

SLOŽENÍ: Nemodifikovaný, hydrofilní amorfní pyrogenní oxid křemičitý.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Specifický povrch	m ² /g	200 ± 25
pH (4 % ve vodě)		3,7 – 4,7
Ztráta sušením (2 h při 105°C)	váh. %	≤ 1,5
Ztráta žiháním (2 h při 1000°C)	váh. %	≤ 1,5
SiO ₂ (obsah)	váh. %	≥ 99,8
Sypná hustota	g/l	50

ZPRACOVÁNÍ:

Amorfní silika se přidává do epoxidové spárovací hmoty **GEASY** po jejím rozmíchání a to 0,1-0,5 % objemu rozdělané hmoty (tj. váhově 1-5 g/kg nebo objemově 20 – 100 ml/kg hmoty). Množství závisí na potřebné hustotě spárovací hmoty.

UPOZORNĚNÍ:

- Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatní odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela čisté plasty mohou být předány k využití recyklací.

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Výrobek není klasifikován jako nebezpečná látka.

SKLADOVÁNÍ: Amorfní silika je stabilní a nedegradující. Při řádném skladování (zabránění přístupu vlhkosti a chemikálií) je skladovatelnost 36 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň–Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

EXPEDICE: Dodává se v plastových vědrech po 400g.

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 1. 11. 2017

Vyhraujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň–Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078