

P204 (1500)

Adhezní můstek



Kontaktní můstek pro velmi hladké a nenasákavé podklady.

POUŽITÍ:

Suchá směs k přípravě suspenze vhodné jako adhezní nátěr pro úpravu velmi hladkých a nenasákavých povrchů (hladké betony, keramický stěp, dlaždice, umakart, ošetřená ocel, extrudovaný polystyren apod.). Nátěr snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů a drsnou strukturou výrazně zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů – lepidla pro lepení keramických obkladových prvků.

Maximální tloušťka nanášené vrstvy je 1 mm.

Nátěr není vhodný na pozinkované a nerezové nosiče.

SLOŽENÍ: Kamenivo, cement, redispersovatelný polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užité vlastnosti materiálů.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

ZÁVAZNÉ		
Přídržnost k podkladu:	beton	min. 1,5 MPa
	cihla	min. 1,0 MPa
	neglazovaná dlaždice	min. 0,5 MPa
Přídržnost k podkladu – beton (po 15 cyklech zmrazení / rozmrazení)		min. 1,2 MPa

INFORMATIVNÍ		
Zrnitost		0-0,7 mm
Množství záměsové vody:	na 1 kg suché směsi	cca 0,38 l/kg
	na 1 pytel (25 kg)	cca 9,5 l
	na 1 balení (5 kg)	cca 1,9 l
Vydatnost		cca 1300 kg/m ³
Doporučená tloušťka vrstvy		0,7 mm
Spotřeba při doporučené vrstvě		cca 0,9 kg/m ²
Doba zpracovatelnosti		cca 2 hod.
Vydatnost – při vrstvě 0,7 mm	z 1 pytle (25 kg)	cca 31 m ²
	z 1 balení (5 kg)	cca 6 m ²

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, nosný, tvrdý, vyzrálý, objemově stálý, zbavený všech nečistot (např. prach, armovací olej apod.) a nesmí být zmrzlý. Velmi hladké podklady (např. glazované dlaždice, ocel, umakart apod.) se lehce zdrsň smirkovým papírem.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

ZPRACOVÁNÍ:

Suchá směs se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem na homogenní hladkou hmotu. Nechá se cca 5 minut odstát, potom se opět krátce promíchá a ihned nanáší válečkem nebo štětcem v rovnoměrné vrstvě na připravený podklad. Namíchanou hmotu je nutno během natírání občas promíchat z důvodu případného usazování hrubých částic.

Následná aplikace materiálů na hotový nátěr se provádí minimálně **po 24 hodinách**.

UPOZORNĚNÍ:

- K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.
- Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad nebo prosévání směsi je nepřipustné.
- Směs lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad +5 °C! Práce nelze provádět ani při očekávaných mrazech.
- Nespotřebované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – lze likvidovat jako stavební odpad, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY: Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chraňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 24 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

EXPEDICE: Suchá směs se dodává v PE pytlích po 25 kg balení na paletách krytých fólií.

KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.
- Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204.

DISTRIBUTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

PLATNOST: Od 01. 05. 2022

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.