

LE 10

Vyrovnávací hmota



Vyrovnávací stierková hmota na steny pre vrstvy 1-10 mm.

DEKLARÁCIA:

Malta pre vonkajšiu / vnútornú omietku (GP) podľa EN 998-1, kategória CS IV a W1.

POUŽITIE:

Určená pre vyrovnávanie stien pred kladením keramických obkladov a fasádnych omietkových pást a náterov s dobrou spracovateľnosťou aj na podhládach.

Stierková tixotropná hmota pre vnútorné a predovšetkým vonkajšie prostredie.

Aplikuje sa na pevné, suché a čisté podklady ošetrené vhodným penetračným náterom.

Nanáša sa vo vrstvách **1-5 mm v jednom pracovnom kroku**.

Tvorí čistý povrch ďalej ešte brúsiteľný.

ZLOŽENIE: Kamenivo, cement, alkalivzdorné výstužné vlákno, redispersgovateľný polymér a ďalšie prísady zlepšujúce spracovateľské a úžitkové vlastnosti malty.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

ZÁVÄZNÉ			
Pevnosť v tlaku (kategória CS IV)	min. 6,0 MPa	Reakcia na oheň	tr. A1
Prídržnosť – spôsob odtrhnutia (FP)	min. 0,25 MPa (FP: B)	Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty	1300-1500 kg/m ³
Kapilárna absorpcia vody (kategória W1)	max. 0,4 kg/m ² .min ^{0,5}	Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ	max. 0,48 W/m.K *)
Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ	max. 20	Doba spracovateľnosti	min. 2,5 hod.
Trvanlivosť – počet cyklov **)	min. 10		
*) tabuľková hodnota			
**) skúška mrazuvzdornosti malty podľa ČSN 72 2452			

INFORMATÍVNE			
Zrmitosť			0-0,7 mm
Množstvo zámesovej vody:	na 1 kg suchej zmesi		0,26-0,30 l/kg
	na 1 vreca (25 kg)		6,5-7,5 l
Výdatnosť			cca 1250 kg/m ³
Doporučená hrúbka vrstvy (vyrovnávací / štuková)			3 mm / 2,5 mm
Spotreba pri doporučenej vrstve			cca 3,8 kg/m ² / cca 3,1 kg/m ²
Výdatnosť – plocha omietnutá z jedného vreca pri doporučenej vrstve			cca 6,7 m ² / cca 8 m ²

POZN.: Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relatívnej vlhkosti vzduchu.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť pevný, vyzretý, objemovo už stabilizovaný, zbavený prachu, mastnoty a ostatných nečistôt a nesmie byť zmrazený. Nasiakavé podklady (napr. bežné minerálne a tepelnoizolačné omietky) sa pred nanosením stierky napenetrujú **PE 201**. Menej nasiakavé podklady (napr. betón) sa podľa potreby mierne zvlhčia vodou.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

SPRACOVANIE:

Suchá zmes sa vsype do predpísaného množstva vody a dôkladne sa rozmieša rýchlobežným miešadlom na homogénnu hladkú hmotu. Po cca 5 minútach odležania miešanie opakujeme. Stierka sa nanáša na podklad nerezovým hladidlom. Pre dosiahnutie absolútnej roviny sa po zatvrdnutí (min. po 24 hod.) vyrovnávacia vrstva prebrúsi. Lepenie keramických prvkov, šľachtená omietka, fasádny náter a pod. sa vykonáva až po dokonalom vyschnutí stierky. Minimálna doba zretia stierky sa počíta 1 deň na 1 mm nanesej vrstvy.

UPOZORNENIE:

- Pre navrhovanie, prípravu a realizovanie omietok platí EN 13914-1 a EN 13914-2 (ČSN 73 3715 pre vnútorné omietkové systémy).
- K rozmiešaniu zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu odpovedajúcu EN 1008.
- Dodatočné pridávanie pojív, kameniva a iných nedoporučených prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.
- Stierkovanie nevykonávajte na priamom slnku a za dažďa (pred dažďom nutné chrániť min. 24 hodín).
- Zmes možno spracovávať iba za teploty ovzdušia aj podkladu nad +5 °C! Práce nie je možné vykonávať ani pri očakávaných mrazoch.
- Nespotrebované zvyšky zmiešajte s vodou a nechajte vytvrdnúť – možné likvidovať ako stavebný odpad, kontaminované obaly likvidujte ako nebezpečný odpad (viď bezpečnostný list).
- Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť recyklované.

PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku.

SKLADOVANIE: Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch – chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale.

EXPEDÍCIA: Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach po 25 kg na paletách krytých fóliou.

KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrovaná v laboratóriách výrobcu.
- Vo výrobe sa prevádzkuje systém riadenia výroby a uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.
- Priebežný dozor a prípadné preukazovanie zhody je zaistené TZÚS Praha, OS 1020.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSŤ: Od 1. 3. 2017

Vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.